

ハードロックⅡ DK550-04用灰色着色剤

— ご使用方法 —

■ (例) DK550-04を5.0kg混合する場合

- ① 適当な大きさの容器にDK550-04のA剤を2.5kg量り取ります。
- ② これにDK550-04用灰色着色剤を200g加え、ハンドミキサーで1分間攪拌混合します。
- ③ 次にDK550-04のB剤を2.5kg加え、ハンドミキサーで1分間攪拌混合します。(色ムラがある場合には均一になるまで混合してください。)
- ④ 可使時間内に使い切るようにご使用ください。

■ 配合比率 (質量比)

- ・ 上記例以外の混合量でご使用する場合は、下記配合比率で混合してください。

	着色剤	:	DK550-04A剤	:	DK550-04B剤
=	8	:	100	:	100

■ ご注意事項

- ・ 着色剤を混ぜた後の接着剤 (A剤) は、必ず使い切るようにしてください。
数日で着色剤の沈降分離、A剤の硬化が起こる場合があります。